

Zoznam drevín a ich označenie v systéme IAD

Skupina	Združená skratka	Skratka podľa zákona 138/2010	EU skratka podľa zákona 138/2010	Slovenský názov	Vedecký názov
Ihličnaté dreviny	BO	BO	psy	Borovica lesná	Pinus sylvestris
		BC	pni	Borovica čierna	Pinus nigra
	DG	DG	pme	Duglaska tisolistá	Pseudotsuga menziesii
	JD	JD	aal	Jedľa biela	Abies alba
	SM	SM	pab	Smrek obyčajný	Picea abies
	SC	SC	lde	Smrekovec opadavý	Larix decidua
Listnaté dreviny	AG	AG	rps	Agát biely	Robinia pseudoacacia
	BH	BH	umo	Brest horský	Ulmus montana
		BP	umi	Brest poľný	Ulmus minor
		VZ	ula	Brest väzový	Ulmus laevis
	BR	BR	bpe	Breza bradavičnatá	Betula pendula
		BV	bpu	Breza plstnatá	Betula pubescens
	BK	BK	fsy	Buk lesný	Fagus sylvatica
	CS	CS	pav	Čerešňa vtáčia	Prunus avium
	DB	DC	qru	Dub červený	Quercus rubra
		DL	qro	Dub letný	Quercus robur
		DP	qpu	Dub plstnatý	Quercus pubescens
		DZ	qpe	Dub zimný	Quercus petraea
	CR	CR	qce	Dub cerový	Quercus cerris
	GJ	GJ	csa	Gaštan jedlý	Castanea sativa
	HB	HB	cbe	Hrab obyčajný	Carpinus betulus
	HR	HR	ppy	Hruška obyčajná	Pyrus pyraeaster
	JN	JN	msy	Jabloň planá	Malus sylvestris
	JB	BX	sto	Jarabina brekyňová	Sorbus torminalis
		MK	sar	Jarabina mukyňová	Sorbus aria
		sdo	sdo	Jarabina oskorušová	Sorbus domestica
		JB	sau	Jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia
	JS	JK	for	Jaseň manový	Fraxinus ornus
		JS	fex	Jaseň štíhly	Fraxinus excelsior
	JS	JU	fan	Jaseň úzkolistý	Fraxinus angustifolia
	JV	JH	aps	Javor horský	Acer pseudoplatanus
		JM	apl	Javor mliečny	Acer platanoides
		JP	aca	Javor poľný	Acer campestre
		JT	ata	Javor tatársky	Acer tataricum
	JL	JL	agl	Jelša lepkavá	Alnus glutinosa
		JX	ain	Jelša sivá	Alnus incana
	LP	LM	tco	Lipa malolistá	Tilia cordata
		LV	tpl	Lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos
	OC	OC	jni	Orech čierny	Juglans nigra
OV		jre	Orech vlašský	Juglans regia	
GK	GK	ahi	Pagaštan konský	Aesculus hippocastanum	
TP	TB	pal	Topoľ biely	Populus alba	
	TC	pni	Topoľ čierny	Populus nigra	
OS	OS	ptr	Topoľ osikový	Populus tremula	
VR	VR (VB)	sal	Vrba biela	Salix alba	

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda I. A, I. B

Účel použitia		rezonančné výrezy		dyharenské výrezy	
Dreviny		SM, JD		SM, JD, BO, SC, DG	
Kvalitatívne triedy		I. A		I. B	
Hrče	zdravé	do 1,8 m sa nedovoľujú, do 3 cm maximálne 1 hrča na bm		nedovoľujú sa	
	nezdravé	nedovoľujú sa		nedovoľujú sa	
	zarastené	nedovoľujú sa		nedovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	dovoľujú sa do 5 cm od stržňa		nedovoľujú sa	
	stržňové	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela		nedovoľujú sa	
	výsušné	dovoľujú sa do 1/10 hrúbky čela		nedovoľujú sa	
	mrazové	dovoľujú sa bez zárastu		nedovoľujú sa	
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	nedovoľuje sa		dovoľuje sa do 1,5 cm na bm	
	točivosť v raste	nedovoľuje sa		dovoľuje sa do 1cm na bm	
	zbiehavosť	dovoľuje sa do 1cm na bm		dovoľuje sa do 1cm na bm	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa do 5 %		nedovoľuje sa	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa		nedovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa do 5 %		dovoľuje sa do 5 %	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	nedovoľuje sa		nedovoľuje sa	
	hniloba	nedovoľuje sa		nedovoľuje sa	
Poškodenie hmyzom		nedovoľuje sa		nedovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap bez kôry	SM JD	36 cm 60 cm	SM, JD BO, SC, DG	40 cm 35 cm
	minimálna dĺžka	1,0 m		3,0 m	
	stúpanie dĺžok	po 0,1 m, alebo dohodou		po 0,5 m, alebo dohodou	

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda II. A, II. B

Účel použitia		výrezy na špeciálne rezivo	výrezy na lúpané dyhy
Drevina		SM, JD, BO, SC, DG	SM, JD, BO, SC, DG
Kvalitatívne triedy		II. A	II. B
Hrče	zdravé	do 2 cm bez sa dovoľujú, do 3 cm maximálne 1 hrča na bm	do 2 cm bez sa dovoľujú, do 4 cm maximálne 1 hrča na bm
	nezdravé	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa
	zarastené	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa
Trhliny	odlupčivé	nedovoľujú sa	dovoľujú sa do 5 cm od stržňa
	stržňové	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa do 5 cm od stržňa
	výsušné	bočné prechádzajúce sa nedovoľujú	bočné prechádzajúce sa dovoľujú do 1/10 hrúbky čela
	mrazové	dovoľujú sa bez zárastu	nedovoľujú sa
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	nedovoľuje sa	dovoľuje sa do 2 cm na bm
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 1 cm na bm	dovoľuje sa do 2 cm na bm
	zbiehavosť	dovolená do 1cm na bm	dovolená do 1cm na bm
	excentrický stržeň	dovoľuje sa do 15 %	dovoľuje sa do 15 %
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa do 5 %	dovoľuje sa do 5 %	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	nedovoľuje sa	dovoľuje sa sfarbenie jadra do 8 cm
	hniloba	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
Poškodenie hmyzom		nedovoľuje sa	dovoľuje sa povrchové do 3 mm
Rozmery	minimálny čap bez kôry	30 cm	30 cm
	minimálna dĺžka	3,0 m	2,6 m
	stúpanie dĺžok	po 0,5 m, alebo dohodou	po 1,3 m, alebo dohodou

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda III. A

Účel použitia		piliarske výrezy		
Dreviny		SM, JD, BO, SC, DG	SM, JD, BO, SC, DG	
Kvalitatívne triedy		III. A	III. A stĺpové výrezy	
Hrče	zdravé	SM, JD sa dovoľujú do 4 cm BO, SC, DG sa dovoľujú do 6 cm	SM, JD sa dovoľujú do 4 cm BO, SC, DG sa dovoľujú do 6 cm	
	nezdravé	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
	zarastené	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
	stržňové	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa	dovoľujú sa
		bočné	prechádzajúce sa nedovoľujú	prechádzajúce sa nedovoľujú
mrazové	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	SM, JD do 1 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm	SM, JD do 2 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 2 cm na bm	dovoľuje sa do 2 cm na bm	
	zbiehavosť	dovolená do 1cm na bm	dovolená do 1cm na bm	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa do 20 %	dovoľuje sa do 20 %	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa do 10 %	dovoľuje sa do 10 %	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	dovoľuje sa BO do 1/3 plochy čela pri iných sa nedovoľuje	dovoľuje sa BO do 1/3 plochy čela pri iných sa nedovoľuje	
	hniloba	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
Živičníky		nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
Poškodenie hmyzom		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
Poškodenie kôry	mechanické	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	opad kôry	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap	9 cm	11 cm	
	maximálna hrúbka dolného čela		25 cm	
	minimálna dĺžka	2,0 m	3,0 m	
	maximálna dĺžka		15 m	
	stúpanie dĺžok	po 0,5 m	v intervale 9 – 15 m po 1,0 m	

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda III. B, III. C

Účel použitia		piliarske výrezy		
Dreviny		SM, JD, BO, SC, DG	SM, JD, BO, SC, DG	
Kvalitatívne triedy		III. B	III. C	
Hrče	zdravé	SM, JD sa dovoľujú do 6 cm BO, SC, DG sa dovoľujú do 8 cm	SM, JD sa dovoľujú do 8 cm BO, SC, DG sa dovoľujú do 10 cm	
	nezdravé	SM, JD sa dovoľujú do 3 cm BO, SC, DG sa dovoľujú do 4 cm	SM, JD sa dovoľujú do 8cm BO, SC, DG sa dovoľujú do 10 cm	
	zarastené	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	dovoľujú sa do 1/8 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/2 hrúbky čela	
	stržňové	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa	dovoľujú sa
		bočné	prechádzajúce sa dovoľujú do 1/5 hrúbky čela	prechádzajúce sa dovoľujú do 1/3 hrúbky čela
mrazové	nedovoľujú sa	dovoľujú sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	SM, JD do 2 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm	
		zložená	nedovoľuje sa	
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 6 cm na bm	dovoľuje sa	
	zbiehavosť	dovoľuje sa do 2 cm na bm	dovolená	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa do 30 %	dovoľuje sa	
	reakčné drevo	dovoľuje sa do 30 %	dovoľuje sa	
odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa do 20 %	dovoľuje sa		
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	dovoľuje sa BO do 1/2 plochy čela pri iných do 1/3 plochy čela	dovoľuje sa	
	hniloba	nedovoľuje sa	dovoľuje sa tvrdá hniloba do 2/3 plochy čela	
Živičníky		dovoľujú sa	dovoľujú sa	
Poškodenie hmyzom		dovoľuje sa povrchové do 3 mm	dovoľuje sa	
Poškodenie kôry	mechanické	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	opad kôry	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap	9 cm	9 cm	
	minimálna dĺžka	2,0 m	2,0 m	
	stúpanie dĺžok	po 0,5 m,	po 0,5 m,	

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda IV.

Účel použitia		drevovina	banské výrezy	žrdovina	
Dreviny		SM, JD, BO, SC, DG	SM, JD, BO, SC, DG	SM, JD, BO, SC, DG	
Kvalitatívne triedy		IV.	IV.	IV.	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa do 2 cm do 4 cm 5 ks na bm	dovoľujú sa do 3 cm hrče v praslenoch ¹	dovoľujú sa	
	nezdravé	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
	zarastené	dovoľujú sa	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	nedovoľujú sa	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
	stržňové	dovoľujú sa	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa	dovoľujú sa	dovoľujú sa
		bočné	prechádzajúce sa nedovoľujú	prechádzajúce do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa
mrazové	dovoľujú sa	dovoľujú sa	dovoľujú sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľuje sa do 1 cm na bm	dovoľuje sa do 1 cm na bm nad 4 m 3 cm na bm	dovoľuje sa do 3 cm na bm BO 5 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
	točivosť v raste	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	reakčné drevo	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa		
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	dovoľuje sa do 5 % dodávky	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	hniloba	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
Živičníky		nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
Poškodenie hmyzom		nedovoľuje sa	dovoľuje sa povrchové ostatné do 1/4 hrúbky	dovoľuje sa povrchové ostatné do 1/5 hrúbky	
Ostatné znaky	mechanické poškodenie	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
	rakovina	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap	7 cm	4 cm	7 cm	
	maximálna hrúbka dolného čela	24 cm	20 cm	13 cm	
	minimálna dĺžka	1,0 m	1,0 m	6,0 m	
	maximálna dĺžka	dohodou	7,0 m	15,0 m	
	stúpanie dĺžok	dohodou	po 0,1 m,	po 1,0 m	

¹ sa dovoľujú, ak súčet ich hrúbok nepresiahne hrúbku kmeňa 10 cm nad praslenom

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda V.

Účel použitia		vlákninové drevo, ostatné priemyselné drevo	
Dreviny		SM, JD, BO, SC, DG	
Kvalitatívna trieda		V.	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa	
	nezdravé	do 4 cm sa dovoľujú do 6 cm sa dovoľujú 6 ks na bm (1 hrča môže byť väčšia)	
Trhliny (všetky druhy)		dovoľujú sa	
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	dovoľuje sa SM, JD, SC, DG do 6 cm na bm, BO do 8 cm na bm	
	točivosť v raste	dovoľuje sa	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie		dovoľuje sa
	hniloba	tvrdá	dovoľuje sa
		mäkká	dovoľuje sa do 2/5 plochy čela v objeme do 5 % z dodávaného množstva
		biela	dovoľuje sa do 2/5 plochy čela v objeme do 10 % z dod. množstva
Živičníky (zárasty)		dovoľujú sa do hĺbky 1 cm, pri odkôrnení sa musia odstrániť	
Poškodenie hmyzom		dovoľuje sa	
Ostatné znaky	mechanické poškodenie	dovoľuje sa	
	rakovina	dovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap	dohodou	
	maximálna hrúbka dolného čela	dohodou	
	minimálna dĺžka	1,0 m	
	stúpanie dĺžok	dohodou	

Ihličnaté surové drevo, kvalitatívna trieda VI.

Účel použitia		vlákninové drevo, ostatné priemyselné drevo
Dreviny		SM, JD, BO, SC, DG
Kvalitatívna trieda		VI.
Hrče		dovoľujú sa
Trhliny		dovoľujú sa
Tvarové a rastové odchýlky		dovoľujú sa
Zmeny spôsobené hubami		dovoľujú sa, okrem pri manipulácii rozpadajúceho sa dreva
Živičníky (zárasty)		dovoľujú sa
Poškodenie hmyzom		dovoľuje sa
Ostatné znaky		dovoľujú sa
Rozmery	minimálny čap	3 cm
	maximálna hrúbka dolného čela	30 cm, hrubšie musia byť rozštiepené
	minimálna dĺžka	15 cm

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda I.

Účel použitia		výrezy na výrobu dých, hudobných nástrojov a technických potrieb	
Tvrdé listnaté dreviny (TL)		DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH	
Mäkké listnaté dreviny (ML)		JL, JB, LP, OS, TP, VR	
Kvalitatívna trieda		I.	
Hrče	zdravé	do 2,5 m sa nedovoľujú, nad 2,5 m sa dovoľujú 1 hrča na začatý meter očká sa dovoľujú	
	nezdravé	nedovoľujú sa	
	zarastené	nedovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	nedovoľujú sa	
	stržňové	dovoľujú sa do 1/8 hrúbky čela merané od stržňa	
	výsušné	neprechádzajúce	dovoľujú sa
		prechádzajúce	nedovoľujú sa
mrazové	nedovoľujú sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľuje sa do 1,5 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 1 cm na bm	
	zbiehavosť	dovoľuje sa do 1cm na bm	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa do 5 %	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa do 5 %	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	pre DB sa nedovoľuje sfarbenie jadra pre ostatné dreviny sa dovoľuje do 5 %	
	hniloba	nedovoľuje sa	
Nepravé jadro		dovoľuje sa do 20 % plochy čela	
Poškodenie hmyzom		pre DB sa dovoľuje do šírky beli u ostatných drevín sa nedovoľuje	
Rozmery	minimálny čap bez kôry	OC, OV, CS, HR, JV, BR, JL, LP	30 cm
		DB, JS, TP, OS, VR, HB, JB, GJ, BK	40 cm
	minimálna dĺžka	OC, OV	1,2 m
		CS, HR	1,6 m
		AG, JV, BR, JL, LP, DB, BX, JS, TP, OS, VR, HB, JB, GJ, BH	1,8 m
		BK	2,5 m
	maximálna dĺžka	dohodou	
stúpanie dĺžok	po 0,1 m, alebo dohodou		

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda II.

Účel použitia		výrezy určené na výrobu dýh, iné špeciálne výrezy	
Tvrde listnaté dreviny (TL)		DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH	
Mäkké listnaté dreviny (ML)		JL, JB, LP, OS, TP, VR	
Kvalitatívna trieda		II.	
Hrče	zdravé	do 1,8 m sa nedovoľujú, nad 1,8 m sa dovoľujú (TL) do 1 cm (ML) do 2 cm 1 hrča na bm, LP 2 hrče na bm	
	nezdravé	nedovoľujú sa	
	zarastené	nedovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	dovoľujú sa do 5 cm od stržňa	
	stržňové	dovoľujú sa priame a zložené do 5 cm od stržňa	
	výsušné	neprechádzajúce	dovoľujú sa
		prechádzajúce	nedovoľujú sa
mrazové	nedovoľujú sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľuje sa do 2 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 2 cm na bm	
	zbiehavosť	dovoľuje sa do 1cm na bm	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa do 15 %	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa do 10 %	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	jadra sa dovoľuje do 10 cm od stržňa beli sa dovoľuje do 1/20 plochy čela pre DB sa dovoľuje do hrúbky beli	
	hniloba	dovoľuje sa tvrdá hniloba do 8 cm od stržňa hniloba beli sa dovoľuje pri DB do hrúbky beli	
Nepravé jadro		dovoľuje sa pokiaľ zmluva neupravuje inak okružle a plameňovité červené jadro sa dovoľuje do 1/3 plochy čela	
Poškodenie hmyzom		dovoľuje sa povrchové poškodenie do hĺbky 3 mm	
Rozmery	minimálny čap bez kôry	BK	30 cm
		ostatné listnaté dreviny	25 cm
	minimálna dĺžka	DB	1,0 m
		BK	2,7 m
		ostatné listnaté dreviny	1,3 m
stúpanie dĺžok	po 0,1 m		

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda III. A, III.B, III.C

Účel použitia		piliarske výrezy			
Listnaté dreviný		BK, JV, BR, JL, LP, HB			
Kvalitatívne triedy		III.A	III.B	III.C	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa do 1 cm dovoľujú sa do 6 cm 2 hrče na bm	dovoľujú sa do 1 cm dovoľujú sa do 10 cm 2 hrče na bm	dovoľujú sa 4 hrče na bm	
	nezdravé	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	dovoľujú sa do 8 cm 1 hrča na bm nad 60 cm 1 hrča do 15 cm na výrez	
	zarastené	1 hrča na bm	BK 2 hrče na bm u iných sa dovoľujú	dovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	nedovoľujú sa	
	stržňové	dovoľujú sa priame a zložené do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa priame a zložené do 1/2 hrúbky čela	dovoľujú sa	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa
		prechádzajúce	nedovoľujú sa	dovoľujú sa do 1/5 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela
mrazové	nedovoľujú sa	dovoľuje sa jedna bez hniloby	dovoľuje sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľuje sa do 3 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 4 cm na bm	dovoľuje sa do 4 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 5 cm na bm	dovoľuje sa do 5 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 6 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľujú sa aj sa dá odstrániť na dĺžke minimálne 3 m
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 2 cm na bm	dovoľuje sa do 4 cm na bm	dovoľuje sa do 5 cm na bm	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	dovoľuje sa do 1/3 plochy čela	dovoľuje sa do 1/3 plochy čela	dovoľuje sa	
	hniloba	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa tvrdá do 1/3 plochy čela dovoľuje sa mäkká do 1/10 plochy čela	
Nepravé jadro		dovoľuje sa do 1/3 plochy čela plamenovité červené jadro sa nedovoľuje	dovoľuje sa do 1/2 plochy čela plamenovité červené jadro sa dovoľuje do 1/3 plochy čela	dovoľuje sa plamenovité červené jadro sa dovoľuje do 1/2 plochy čela	
Zaparenie		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa do 1/3 plochy čela	
Poškodenie hmyzom		nedovoľuje sa	dovoľuje sa povrchové do 3 mm	dovoľuje sa	
Rozmery		Rozmery sú predmetom dohody			

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda III. A, III.B, III.C

Účel použitia		piliarske výrezy			
Listnaté drevniny		DB, BH, JS, AG, OV, OC, CS, GJ, HR, BX			
Kvalitatívne triedy		III.A	III.B	III.C	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa do 5 cm 2 hrče na bm	dovoľujú sa do 10 cm 2 hrče na bm	dovoľujú sa 4 hrče na bm	
	nezdravé	dovoľujú sa do 1 cm dovoľujú sa do 4 cm 1 hrča na bm	dovoľujú sa do 1 cm dovoľujú sa do 6 cm 1 hrča na bm	dovoľujú sa do 8 cm 2 hrče na bm nad 60 cm 1 hrča do 15 cm na výrez	
	zarastené	1 hrča na bm	2 hrče na bm	dovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	dovoľujú sa do 1/6 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	
	stržňové	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa	dovoľujú sa	dovoľujú sa
		prechádzajúce	dovoľujú sa do 1/5 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/2 hrúbky čela
mrazové	nedovoľujú sa	dovoľuje sa jedna bez hniloby	dovoľuje sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľuje sa do 3 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 4 cm na bm	dovoľuje sa do 4 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 4 cm na bm	dovoľuje sa do 5 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 6 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľujú sa ak sa dá odstrániť na dĺžke minimálne 3 m
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 2 cm na bm	dovoľuje sa do 3 cm na bm	dovoľuje sa do 6 cm na bm	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	jadra	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa
		beli	nedovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa
	hniloba	jadra	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa tvrdá do 1/3 plochy čela dovoľuje sa mäkká do 1/10 plochy čela
		beli	nedovoľuje sa	dovoľuje sa tvrdá	dovoľuje sa tvrdá dovoľuje sa mäkká
Poškodenie hmyzom	povrchové	dovoľuje sa do hĺbky 3 mm	dovoľuje sa do hĺbky 3 mm	dovoľuje sa	
	plytké a hlboké	nedovoľuje sa	dovoľuje len do 10 závrtov na bm	dovoľuje sa	
Mechanické poškodenie		nedovoľuje sa	dovoľuje sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľuje sa do 1/2 hrúbky čela	
Rakovina		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa bez deformácie výrezu	
Rozmery		Rozmery sú predmetom dohody			

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda III. A, III.B, III.C

Účel použitia		piliarske výrezy			
Listnaté dreviny		TP, OS, VR			
Kvalitatívne triedy		III.A	III.B	III.C	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa do 1 cm, dovoľujú sa do 10 cm 1 hrča na bm, po dvojakoch sa nedovoľujú	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
	nezdravé	dovoľujú sa do 4 cm 3 hrče na bm	dovoľujú sa do 6 cm 3 hrče na bm	dovoľujú sa do 10 cm nad 60 cm 1 hrča do 20 cm na výrez	
	zarastené	3 hrče na bm	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	dovoľujú sa do 5 cm od stržňa	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/2 hrúbky čela	
	stržňové	dovoľujú sa priame a zložené do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa priame a zložené do 1/2 hrúbky čela	dovoľujú sa	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa
		prechádzajúce	dovoľujú sa do 1/5 hrúbky čela	dovoľujú sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľujú sa
mrazové	nedovoľujú sa	dovoľuje sa jedna bez hniloby	dovoľuje sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľujú sa do 3 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 4 cm na bm	dovoľujú sa do 4 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 5 cm na bm	dovoľujú sa do 5 cm na bm nad 6 m sa dovoľuje do 6 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľujú sa aj sa dá odstrániť na dĺžke minimálne 3 m
	točivosť v raste	dovoľuje sa do 2 cm na bm	dovoľuje sa do 4 cm na bm	dovoľuje sa	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	reakčné drevo	nedovoľuje sa	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa ak sa rozdiel priemerov je menší ako 10 cm	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	nedovoľuje sa	dovoľuje sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľuje sa do 2/5 hrúbky čela	
	hniloba	nedovoľuje sa	dovoľuje sa tvrdá do 1/3 hrúbky čela	dovoľuje sa tvrdá do 2/5 hrúbky čela	
Poškodenie hmyzom		do 40 cm 8 závrto, nad 40 cm 13 závrto, závrty v strede čela sa nedovoľujú		dovoľuje sa	
Mechanické poškodenie		nedovoľuje sa	dovoľuje sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľuje sa do 1/2 hrúbky čela	
Rakovina		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	dovoľuje sa bez deformácie výrezu	
Rozmery		Rozmery sú predmetom dohody			

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda IV.

Účel použitia		banské výrezy	žrdovina	
Tvrdé listnaté dreviny (TL)		DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH		
Mäkké listnaté dreviny (ML)		JL, JB, LP, OS, TP, VR		
Kvalitatívne triedy		IV.	IV.	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa do 3 cm, hrče v praslnoch ²	dovoľujú sa	
	nezdravé	nedovoľuje sa	dovoľujú sa	
	zarastené	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
Trhliny	odlupčivé	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
	stržňové	dovoľujú sa	dovoľujú sa	
	výsušné	čelné	dovoľujú sa	dovoľujú sa
		prechádzajúce	dovoľujú sa do 1/3 hrúbky čela	dovoľujú sa
mrazové	dovoľujú sa	dovoľujú sa		
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	jednoduchá	dovoľujú sa do 1 cm na bm nad 4 m sa dovoľuje do 3 cm na bm	dovoľuje sa do 3 cm na bm
		zložená	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa
	točivosť v raste	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	excentrický stržeň	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	reakčné drevo	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	odchýlka od kruhového prierezu	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie	dovoľuje sa	dovoľuje sa	
	hniloba	nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
Poškodenie hmyzom	povrchové	dovoľuje sa	dovoľuje sa do hĺbky 3 mm	
	plytké	dovoľuje sa	dovoľuje sa do 1/4 hrúbky žrde	
	hlboké	dovoľuje sa do 1/4 hrúbky čela	dovoľuje sa do 1/4 hrúbky žrde	
Mechanické poškodenie		nedovoľuje sa	nedovoľuje sa	
Rakovina		nedovoľuje sa	dovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap	4 cm	2 cm	
	maximálna hrúbka dolného čela	20 cm	13 cm	
	minimálna dĺžka	1,0 m	6,0 m	
	maximálna dĺžka	7,0 m	15,0 m	
	stúpanie dĺžok	po 0,1 m	po 1,0 m,	

² sa dovoľujú, ak súčet ich hrúbok nepresiahne hrúbku kmeňa 10 cm nad praslénom

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda V.

Účel použitia		vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo	
Tvrdé listnaté dreviny (TL)		DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH	
Mäkké listnaté dreviny (ML)		JL, JB, LP, OS, TP, VR	
Kvalitatívna trieda		V.	
Hrče	zdravé	dovoľujú sa	
	nezdravé	dovoľujú sa do 4 cm, do 6 cm v počte 6 hrč na bm (1 môže byť väčšia)	
Trhliny (všetky druhy)		dovoľujú sa	
Tvarové a rastové odchýlky	krivosť	dovoľuje sa do 10 cm na bm	
	točivosť v raste	dovoľuje sa	
	zbiehavosť	dovoľuje sa	
Zmeny spôsobené hubami	sfarbenie		dovoľuje sa
	hniloba	tvrdá	dovoľuje sa
		mäkká	dovoľuje sa do 2/5 plochy čela v množstve 10 % dodávaného objemu
		biela	dovoľuje sa do 2/5 plochy čela v množstve 10 % dodávaného objemu
Rakovina		dovoľuje sa	
Mechanické poškodenie		dovoľuje sa	
Rozmery	minimálny čap	7 cm	
	maximálna hrúbka dolného čela	dohodou	
	minimálna dĺžka	1,0 m	
	maximálna dĺžka	7,0 m	
	stúpanie dĺžok	dohodou	

Listnaté surové drevo, kvalitatívna trieda VI.

Účel použitia		energetický zdroj
Tvrdé listnaté dreviny (TL)		DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH
Mäkké listnaté dreviny (ML)		JL, JB, LP, OS, TP, VR
Kvalitatívna trieda		VI.
Hrče (všetky druhy)		dovoľujú sa
Trhliny (všetky druhy)		dovoľujú sa
Tvarové a rastové odchýlky		dovoľujú sa
Zmeny spôsobené hubami		dovoľujú sa, okrem pri manipulácii rozpadajúceho sa dreva
Poškodenie hmyzom		dovoľuje sa
Mechanické poškodenie		dovoľuje sa
Rozmery	minimálny čap	3 cm
	maximálna hrúbka dolného čela	neobmedzená
	minimálna dĺžka	15 cm